



Tehnički list

BOJA ZA PUTEVE

Osnovni sastav:

Premaz na bazi akrilnog veziva, pigmenata, organskih rastvarača i pomoćnih sredstava.

Namena:

Koristi se za tankoslojno horizontalno obeležavanje puteva, ulica i drugih saobraćajnica.

Svojstva:

Premaz se odlikuje brzim sušenjem (na dodir za 15 minuta, a potpuno očvršćava za 30 minuta), dobrim prijanjanjem i elastičnošću. Otporan je na habanje, benzin, motorna ulja, masti, soli i atmosferske uticaje.

Način primene:

Premaz se nanosi u jednom sloju mašinski ili ručno (pomoću pištolja) na površinu kolovoza koja mora biti suva, čista, bez masnoće.

Za primenu boja se razređuje RAZREĐIVAČEM ZA BOJU ZA PUTEVE do 3%. Debljina suvog filma zavisi od vrste oznaka i frekvencije saobraćaja. Temperatura površine kolovoza mora da bude u intervalu od 5 do 45°C, a vazduha od 10-35°C.

Vidljivost horizontalne signalizacije u noćnim uslovima poboljšava se se upotrebom staklenih perli.

Potrošnja boje (g/m^2): 500 - 1000 (zavisi od vrste oznaka, načina nanošenja i podloge na koju se nanosi).

Potrošnja perli u odnosu na boju je 25%(oko 250grama po m^2).

Oblik isporuke:

Isporučuje se u nijansama: Bela, žuta, crvena, crna, plava, zelena i siva.

Fizički parametri:

Viskozitet: 250 - 300s (F4/20°C).

Specifična težina na 20°C: 1,49-1,53g/cm³.

Rok skladištenja:

3 godine u originalnoj ambalaži, pri temperaturi do +30°C.

Mere predostrožnosti

Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : info@chiara.ba , web site : www.chiara.ba

