



ANTI-KOROZIVNA OSNOVNA BOJA ZA METAL

Opis proizvoda

Antikorozivna osnovna boja za metal je jednokomponentna osnovna boja na bazi alkidnog veziva, gvožđe oksida i cink fosfata kao aktivnih antikorozivnih pigmenata.

Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao osnovni premaz u alkidnom sistemu sa UNIVERZALNIM EMAJLOM za zaštitu čeličnih površina koji se koriste u neagresivnim uslovima eksploatacije. Preporučuje sa za zaštitu vagona, poljoprivrednih alata, mehanizacije i dr.

Tehnički podaci

Viskozitet:

Gustina :

Raspoložive nijanse :

Zapreminski udio čvrste materije :

Debljina suvog filma :

Teoretska izdašnost:

Sušenje, pri $t=20^{\circ}\text{C}$, $rh=80\%$

na prašinu :

dodir:

za nanošenje narednog sloja :

potpuno suvo/očvrsnuto :

min.90 sec. F/4/20°C

1.40-1.50 g/cm³

oksidno crvena, siva, crna

min. 52 %

40 do 60 μm

9.1 m²/kg za 40 μm

1 h

4 h

8 h

24 h/7 dana

Priprema površine

Prije nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva, bez produkata korozije i drugih nečistoća. Preporučuje se priprema površine pjeskarenjem do stepena čistoće Sa 2.5 prema standardu ISO 12944-4, ili mehanički očišćena do stepena St 3.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e-mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba

PROHEMA

Podaci o primjeni

Razređivač:

Uljani razređivač(5-15%)

Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 1.92

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i
airless uređajem:
prečnik dizne od 0.019-0.021”
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenjanja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose.
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 8 h
max. 7 dana (bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Dvije godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom
i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba