



Tehnički list
AUTO LAK 2K 2:1

Definicija:

AUTO LAK 2K 2:1 je dvokomponentni akriluretanski bezbojni lak namjenjen za reparaciju i ponovno lakoviranje putničkih automobila, komercijalnih vozila i autobusa. Sastavni je dio reparacionog procesa baza/auto lak.

Posle nanošenja lak brzo suši i postiže visok sjaj.

Nanosi se direktno preko sloja baze 15 do 20minuta nakon otparavanja rastvarača.

Preporučuje se nanošenje jednog tankog sloja za kojim sledi još jedan pun sloj. Slojeve nanositi unakrsno.

Važno je da se prave vremenski razmaci između slojeva zbog otparavanja rastvarača.

Vremenski razmaci treba da budu od 5 do 15minuta.

Lak se može razrediti od 5 do 15%.

Fizičke karakteristike:

Priroda:

Boja: Bezbojan

Specifična težina: 0.973

Viskozitet, F4,20°C 16sec

Debljina suvog sloja: 50 - 60µm

Potrošnja: 7,3m²/L/50mikrona

Sjaj visoki sjaj

Dodatni proizvodi:

OČVRŠĆIVAČ 2K

AKRILNI RAZREĐIVAČ STANDARDNI

AKRILNI RAZREĐIVAČ BRZI

Priprema površine:

AUTO LAK 2K 2:1 se mora nanositi na čistu i otprašenu površinu baze.

Nanot nanošenja baze treba da prođe 15 do 20minuta pa tek onda nanositi lak.

Odnos mješanja zapreminske:

AUTO LAK 2K 2:1 2

OČVRŠĆIVAČ 2K 1

AKRILNI RAZREĐIVAČ STANDARDNI ili BRZI 0.3

| | | |
|--|---|------------------------|
| | AUTO LAK 2K 2:1 OČVRŠĆIVAČ 2K AKRILNI RAZREĐIVAČ | 2vol 1vol 0,3vol |
| | Temperatura Razređivač 10 do 20°C AKRILNI RAZREĐIVAČ BRZI 20 do 35°C AKRILNI RAZREĐIVAČ STANDARDNI | |
| | 14-16sec, Ford 4,20 C Razređenje 5 – 15% | |
| | 1.4 – 1.8mm 3 – 4 bar Broj slojeva: 1 tanak i jedan pun sloj Unakrsno nanošenje 2 sloja : 50 – 60 mikrona | |
| | Flash off: između slojeva 10minuta Prije pečenja 10- 15minuta | |
| | Pot life: Sušenje na prašinu 4h na 20°C Sušenje na dodir 30minuta Sušenje potpuno 4h Sušenje potpuno na 60°C 20h | |
| | Dvokomponentni poliuretanski sistemi reaguju sa vlagom. Sve posude moraju biti čiste i suve. Relativna vlažnost vazduha tokom lakiranja ne smije preći 80%. | |

Čišćenje opreme:

Upotrebiti razređivač za pranje prije isteka vremena upotrebljivosti (pot life).

Bezbjednost:

Slijediti uputstva na etiketi proizvoda. Više informacija potražiti u bezbjednosno tehničkom listu. Postupati uskluđu sa lokalnim zakonskim propisima za zdravlje i bezbjednost na radu i odlaganje otpada.

Pakovanje:

AUTO LAK 2K 2:1 u limenoj ambalaži sa sigurnosnim zatvaračem 1litar.

OČVRŠĆIVAČ 2K u limenoj ambalaži sa sigurnosnim zatvaračem 0.5litara.

AKRILNI RAZREĐIVAČ u limenoj ambalaži sa sigurnosnim zatvaračem 1litar.

Skladištenje:

Čuvati u provjetrenoj prostoriji zatvorenoj posudi daleko od direktnе sunčeve svjetlosti i izvora toplote. Temperatura skladištenja od +5°C do +30°C.

Rok upotrebe:

U neotvorenoj originalnoj posudi 1 godina od datuma proizvodnje.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH,Bescarinska zona bb,Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : info@chiara.ba , web site : www.chiara.ba