



Tehnički list

BOJA ZA BICIKLISTIČKE STAZE

Osnovni sastav:

Premaz na bazi akrilnog veziva, pigmentata, odabranih punilaca, sredstva protiv klizanja, organskih rastvarača i pomoćnih sredstava.

Namjena:

Koristi se za bojenje biciklističkih staza, pješačkih područja i područja sa zahtjevima posebne saobraćajne bezbjednosti.

Svojstva:

Premaz se odlikuje brzim sušenjem (na dodir za 15 minuta, a potpuno očvršćava za 30 minuta), dobrim prijanjanjem i elastičnošću. Otporan je na habanje, benzin, motorna ulja, masti, soli i atmosferske uticaje.

Način primjene:

Premaz se nanosi u jednom sloju mašinski (pomoću pištolja) ili ručno (valjkom) na asfaltnu površinu koja mora biti suva, čista, bez masnoće.

Za primjenu boja se može razrediti po potrebi do 3% sa RAZREĐIVAČEM ZA BOJU ZA BICIKLISTIČKE STAZE.

Temperatura površine mora da bude u intervalu od 5 do 45°C, a vazduha od 10-35°C.

Relativna vlažnost vazduha treba da bude do 80%.

Potrošnja boje (g/m²):

600 - 900 (zavisi od načina nanošenja i podloge na koju se nanosi).

Debljina filma zavisi od opterećenja oznaka.

Debljina mokrog filma iznosi od 400 do 600 mikrona (200 do 300 mikrona suvog filma).

Oblik isporuke:

Isporučuje se u nijansama: Oksid crvena i zelena.

Fizički parametri:

Viskozitet: 200 - 250s (F4/20°C).

Specifična težina na 20°C: 1,45-1,55g/cm³.

Sadržaj neisparljivih materija: 73-76%

Pakovanje:

30kg u metalnoj kanti.

Rok skladištenja:

3 godine u originalnoj ambalaži, pri temperaturi do +30°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : info@chiara.ba , web site : www.chiara.ba

