

PROHEMA

BRZOSUŠIVA ANTIKOROZIVNA OSNOVNA BOJA ZA METAL

Opis proizvoda

Brzосуšiva antikorozivna osnovna jejednokomponentni brzосуšivi osnovni premaz na bazi alkidnog veziva, gvožđe oksida i cink fosfata kao aktivnih antikorozionih pigmenata.

Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao osnovni premaz u brzосуšivom alkidnom sistemu sa BRZOSUŠIVIM i UNIVERZALNIM EMAJLIMA za zaštitu čeličnih površina koji se koriste pri normalnim uslovima eksploatacije ili u blažoj industrijskoj atmosferi. Preporučuje sa za zaštitu vagona, poljoprivrednih alata, mehanizacije i dr.

Tehnički podaci

Viskozitet:	min.90 sec. F/4/20°C
Gustina :	1.37-1.47 g/cm ³
Raspoložive nijanse :	oksidno crvena, siva, crna ili po RAL-u
Zapreminski udio čvrste materije :	min. 51 %
Debljina suvog filma :	40 do 60 µm
Teoretska izdašnost:	9 m ² /kg za 40 µm
Sušenje,pri t=20° C,rh=80%	
na prašinu :	10 min
dodir:	30 min
za nanošenje narednog sloja :	2 h
potpuno suvo/očvrsnuto :	24 h/7 dana

Priprema površine

Prije nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva, bez produkata korozije i drugih nečistoća. Preporučuje se priprema površine pjeskarenjem do stepena čistoće Sa 2.5 prema standardu ISO 12944-4, ili mehanički očišćena do stepena St 3.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba

PROHEMA

Podaci o primjeni

Razređivač: Razređivač za Nitro i Brzосуšivu osnovnu boju(5-15%)

Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 1.92

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i

airless uređajem :

prečnik dizne od 0.019-0.021''

izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C

temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose.

r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 2 h

max. 16 h ili nakon 7 dana (bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Dvije godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.

Pridržavati seuputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba