

PROHEMA

BRZOSUŠIVI EMAJL

Opis proizvoda

Brzosušivi emajl jejednokomponentni brzosušivi završni premaz na bazi alkidnog veziva i odabranih pigmenata.

Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao završni premaz u brzosušivom alkidnom sistemu sa BRZOSUŠIVOM osnovnom bojom za zaštitu čeličnih površina čija je eksploatacija u normalnoj blago zagađenoj industrijskoj atmosferi. Preporučuje sa za zaštitu vagona, poljoprivrednih alata, mehanizacije i dr.

Tehnički podaci

Viskozitet:

Gustina :

Raspoložive nijanse :

Zapreminski udio čvrste materije :

Debljina suvog filma :

Teoretska izdašnost:

Sušenje, pri $t=20^{\circ}\text{C}$, $rh=80\%$

na prašinu :

dodir:

za nanošenje narednog sloja :

potpuno suvo/očvrsnuto :

min.90 sec. F/4/20°C

1.10-1.25 g/cm³

prema RAL karti

min. 46 %

40 do 60 μm

9.8 m²/kg za 40 μm

20 min

1 h

2 h

24 h/7 dana

Priprema površine

Proizvod se nanosi u sistemu sa brzosušivim osnovnim alkidnim premazima. Prije nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva, bez nečistoća.

PROHEMA

Podaci o primjeni

Razređivač:

Razređivač K(5-15%)

Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 2.13

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i
airless uređajem :
prečnik dizne od 0,019-0,021“
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose.
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 2 h
max. 16 h ili nakon 7 dana (bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Dvije godine u originalnoj ambalaži na
zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi
od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
Pridržavati se uputstava isigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba