



Tehnički list  
**EGALAN**  
Nitro lazurno obojeni premaz

**Osnovni sastav:**

Premaz na bazi nitroceluloze, transparentnih pigmenata i organskih rastvarača.

**Namjena:**

Namjenjen je za djelimično prekrivanje nedostataka podloge ili za sjenčenje (npr. za pogrebnu opremu).

**Svojstva:**

Suši za 30-45 minuta na temperaturi od 20°C i relativnoj vlažnosti 65%.

**Način primene:**

Nanosí se prskanjem preko obrušenog nitro laka osnovnog, a rjeđe direktno na drvo, jer postoji mogućnost koncentrisanja pigmenata oko pora vlakana. Nakon sušenja vrši se brušenje premaza i nanošenje nitro laka završnog.

Viskozitet nanošenja 25-30 s (F4/20°C).

Razređuje se Nitro razredjivačem - D.

Potrošnja ( g/m<sup>2</sup>) 100-120.

**PRIMJERI SISTEMA ZAŠTITE:**

**SISTEM ZAŠTITE:**

NITRO LAK OSNOVNI	1x
EGALAN u nijansi	1x
NITRO LAK VISOKOG SJAJA	1x

- Korak 1 - izbrusiti dobro podlogu grubljim brusnim papirom, N°120-150
- Korak 2 - nanijeti 1. sloj-NITRO LAK OSNOVNI
- Korak 3 - izvršiti međufazno brušenje, 60min. Nakon nanošenja prvog sloja, brusnim papirom oznake N°220-320
- Korak 4 - nanijeti 2. sloj –EGALAN
- Korak 5 - izvršiti međufazno brušenje, 60min. Nakon nanošenja drugog sloja, brusnim papirom oznake N°220-320
- Korak 6 - nanijeti 3. sloj-NITRO LAK VISOKOG SJAJA

Oblik isporuke: Isporučuje se u više standardnih nijansi ili po želji kupca.

Rok skladištenja: 3 godine u originalnoj ambalaži na temperaturi do 25°C.

**Mjere predostrožnosti**

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača