



Tehnički list  
**MASA ZA FUGOVANJE PARKETA**

Masa za fugovanje parketa je namijenjena prvenstveno popunjavanju fuga, ali i manjih oštećenja parketa.

Osnovne osobine:

Primjenom mase za fugovanje parket će dobiti izgled monolitnog poda. Pored odličnog vizuelnog efekta, primjenom mase za fugovanje se ostvaruje i smanjena potrošnja laka za parket.

Način primjene:

Prije upotrebe proizvod dobro promiješati.

Priprema: U masu za fugovanje treba dodati piljevinu dobijenu hoblovanjem parketa brusnim papirom N°80-N°100.

Za veće otvore masa treba da bude gušća (sa više piljevine) a za manje otvore rjeđa (sa manje piljevine). Za popunjavanje treba koristiti piljevinu sa parketa koji se obrađuje, kako nijansa zapunjenog dijela ne bi odstupala od nijanse parketa.

Nanošenje:

Pripremljena smjesa se nanosi velikom špahtlom, preko cijele površine parketa. Nakon sušenja 3-4 sata, parket se hobljuje brusnim papirom N°60, a zatim N°120.

Koristi se sa 2K poliuretanskim lakom za parket (visokog sjaja i polumat) radi dugotrajne zaštite; Nitro bajcom, da bi se dobila nijansa parketa.

Tehnički podaci:

Viskozitet isporuke (F/4, 20°C):	110 ±10 s
Sadržaj neisparljivih materija:	21 ±2 %
Specifična težina (20°C)	0.88 ±0.02 kg/lit.

Vrijeme sušenja: (na 20°C, 65% vlažnosti)

- na prašinu:	15 min.
- na dodir:	30 min.
- potpuno	24h

Potrošnja:

0.9 kg je dovoljno za 8-10 m<sup>2</sup>.

Rok upotrebe:

3 godine u originalnoj ambalaži , zaštićeno od uticaja sunčeve svjetlosti i na temperaturi do +25 °C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.  
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača