

PROHEMA

NITRO OSNOVNA BOJA ZA METAL

Opis proizvoda

Nitro osnovna boja za metal jejednokomponentni pigmentirani premaz nabazi nitroceluloze, alkidnog veziva, antikorozivnih pigmenata, organskih rastvarača i specijalnih aditiva.

Namjena proizvoda

Nitro osnovna boja je namjenjena za antikorozivnu zaštitu elemenata od čelika(metalne kasete, poštanski sandučići, rešetke za prozore,metalna galanterija) i čeličnih konstrukcija u blažoj korozivnoj sredini(bez prisustva agresivnih agenasa korozije).

Tehnički podaci

Viskozitet:	min.90 sec. F/4/20°C
Gustina :	1.25-1.30 g/cm ³
Raspoložive nijanse :	oks.crvena, siva,ili po RAL-u
Zapreminski udio čvrste materije :	min. 40 %
Debljina suvog filma :	40 do 60 μm
Teoretska izdašnost:	7,9 m ² /kg za 40 μm
Sušenje,pri t=20° C,rh=80%	
na prašinu :	10 min
dodir:	30 min
za nanošenje narednog sloja :	2 h
potpuno suvo/očvrsnuto :	24 h

Priprema površine

Prije nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva, bez produkata korozije i drugih nečistoća. Preporučuje se priprema površine peskarenjem do stepena čistoće Sa 2.5 prema standardu ISO 12944-4, ili mehanički očišćena do stepena St 3.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba

PROHEMA

Podaci o primjeni

Razređivač: Razređivač za Nitro i Brzosušivu osnovnu boju (5-15%)
Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 2.5

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i
airless uređajem :
prečnik dizne od 0.019-0.021''
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose.
r.h. = max 80 %
Međupremazni interval : min. 2 h
max. Bez ograničenja

Pranje alata: Nitrorazređivačem

Lagerovanje

Dvije godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom
prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e-mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba