

PROHEMA

PROALKID S

Opis proizvoda

Jednokomponentna, modifikovana, alkidna brzосуšiva boja, sa kvalitetnim pigmentima, specijalno odabranim aditivima namjenjena za lakiranje raznih industrijskih proizvoda postojana na atmosferske uticaje. Podešena je za primjenu uranjanjem (potapanjem). Upotrebljava se kao jednoslojni premaz.

Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao jednoslojni premaz za zaštitu čeličnih površina koji se koriste pri normalnim uslovima eksploatacije ili u blažoj industrijskoj atmosferi. Preporučuje se za zaštitu građevinskih podupirača, rešetkastih predmeta i drugih predmeta pogodnih za uranjanje.

Tehnički podaci

Viskozitet:	min.90 sec. F/4/20°C
Gustina :	1.35-1.45 g/cm ³
Raspoložive nijanse :	oksidno crvena, siva, ili po RAL-u
Zapreminski udio čvrste materije :	min. 51 %
Debljina suvog filma :	30 do 40 μm
Teoretska izdašnost:	9 m ² /kg za 40 μm
Razređenje	1 : 0,5 do 1 : 1 zapreminski
Sušenje, pri t=20° C, rh=80% na	
prašinu :	15 min
dodir:	30 min
potpuno :	24 h
Sjaj	Mat i polumat

Priprema površine

Prije nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva, bez produkata korozije i drugih nečistoća. Preporučuje se priprema površine peskarenjem do stepena čistoće Sa 2.5 prema standardu ISO 12944-4, ili mehanički očišćena do stepena St 3.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e-mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba

PROHEMA

Podaci o primjeni

Razređivač: Razređivač za PROALKID S
Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 1.92

Nanošenje: Uranjanjem (potapanjem elemenata u razređenu boju)
Pripremljeni predmeti se uranjaju u pripremljenu boju koja se nalazi u kadi. Boju pripremiti razređenjem Razređivačem za PROALKID S na zahtjevani viskozitet. Razređivač dodavati postepeno uz stalno mješanje da bi se sprečilo naglo taloženje (tzv. pigmentni šok).

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose.
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 2 h
max. 16 h ili nakon 7 dana (bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Dvije godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba