



Tehnički list  
**PROLUKS MIX**

**Alkidni emajl visokog sjaja za nijansiranje**

**Namjena:**

Završni alkidni jednopigmentni emajli, koji su namjenjeni djelimičnom i potpunom repariranju karoserije automobila. Koriste se kao emajli za nijansiranje, u okviru Proluks mix sistema, čijim se međusobnim mješanjem dobijaju originalne nijanse automobila. U okviru Proluks mix sistema ima 12 osnovnih, jednopigmentnih emajla, koji omogućavaju reprodukciju velikog broja originalnih nijansi proizvođača automobila. Kroz ovaj alkidni sistem nudimo preko 800 originalnih nijansi proizvođača automobila. Emajli željene nijanse, koji se dobija međusobnim mješanjem Proluks mix – alkidnih emajla za nijansiranje, ima sve karakteristike Proluks alkidnog emajla visokog sjaja – odličnu pokrivnu moć, dobre mehaničke karakteristike, visok sjaj i otpornost na dejstvo atmosferskih uticaja.

**Podloga:**

Metalna podloga zaštićena nitro špric kitom ili stari neoštećeni premaz.

**Priprema podloge:**

- U slučaju da je stari pokrivni premaz matirao, površinu prebrusiti na mokro brusnim papirom N° 360-400, ostaviti da dobro osuši i odmastiti.
- Nitro špric kit prebrusiti na mokro brusnim papirom N° 360-400, ostaviti da se dobro osuši i odmastiti.

**Mješanje Proluks mix-a:** 15minuta na mix mašini.

**Priprema premaza:** dobijenu nijansu mješati ručno.

**Uslovi primjene:**

Optimalna temperatura +20°C.

Relativna vlažnost vazduha max.75%.

**Razređenje:**

15-20% sa Proluks mix razređivačem.

**Viskozitet nanošenja:**

20-25sec po Ford 4 na 20°C.

**Pritisak vazduha i otvor dizne:**

3,0-4,0bar

1,6-1,8mm

**Broj slojeva:**

2-3 sloja

**Sušenje između slojeva:**

10-15minuta na 20°C

**Debljina suvog filma premaza:**

30-40mikrona/2-3sloja

**Sušenje:** 24h na 20°C

60minuta na 60°C.

**Napomena:**

Obavezno zatvaranje limenki na mix mašini.

**Napomena:**

U uslovima nanošenja pri temperaturama nižim od 18°C, koristi se sa Proluks mix katalizatorom, u odnosu 5:1.

**Pranje alata:** Proluks mix razređivačem.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : [info@chiara.ba](mailto:info@chiara.ba) , web site : [www.chiara.ba](http://www.chiara.ba)