



PROTEKT E 2K MEĐUSLOJ MIOX

Opis proizvoda

Protekt E 2k miox je međuslojnidvokomponentni epoksidni premaz nabazi Zn fosfata, mioxa i/ili gvožđe oksida kao antikorozijskih pigmenta.

Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao međupremaz u EP I EP/PU sistemima zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke korozivnosti.

Preporučuje se za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, zaštitu mostova i dalekovoda, teretnih i putničkih vagona, plovila u riječnom i morskom saobraćaju.

Tehnički podaci

Viskozitet (mješavina A+B):

Gustina (mješavina A+B):

Raspoložive nijanse:

Zapreminski udio čvrste materije:

Debljina suvog filma:

Teoretska izdašnost:

Sušenje, pri $t=20\text{ C}$, $rh=80\%$

na prašinu:

dodir:

za nanošenje narednog sloja:

potpuno suvo/očvrsnuto:

Vrijeme upotrebe

katalizovanog proizvoda:

min. 60 sec F/4/20°C

1.55-1.70 g/cm³

oksidno-crvena i siva

min. 50.5 %

100 do 140 μm

3.2 m²/kg za 100 μm

2 h

5 h

18 h

24 h/7 dana

6h

Priprema površine

Proizvod se nanosi preko osnovnih epoksidnih premaza Protekt E 2k .
Površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba

PROHEMA

Podaci o primjeni

Odnos komponenti u smješi-težinski:

osnovna komponenta	100
katalizator	15

Razređivač:

Razređivač E(0-10%)

Faktor konverzije, vlažni/suvi film: 2.00

Nanošenje: četkom, valjkom, špricom i airless uređajem :

prečnik dizne od	0.019-0.021''
izlazni pritisak	140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35°C
 temperatura podloge min. 3°C iznad
 tačke rose r.h. = max 80 %

Međupremazni interval :	min.	18 h
	max.	neograničen

Lagerovanje

Odvojene komponente 2 godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda. Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
 Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba