



PROTEKT E 2K MEĐUSLOJ

Opis proizvoda

Protekt E 2k međusloj je dvokomponentni međuslojni epoksidni premaz na bazi

Zn fosfata i/ili gvožđe oksida kao antikorozijskih pigmenata.

Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao međupremaz u EP i EP/PU sistemima zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke korozivnosti. Preporučuje se za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, zaštitu mostova i dalekovoda, teretnih i putničkih vagona, plovila u riječnom i morskom saobraćaju, spoljašnjih i unutrašnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate.

Tehnički podaci

Viskozitet (mješavina A+B):

Gustina (mješavina A+B):

Raspoložive nijanse:

Zapreminski udio čvrste materije:

Debljina suvog filma:

Teoretska izdašnost:

Sušenje, pri $t=20^{\circ}\text{C}$, $rh=80\%$

na prašinu:

dodir:

za nanošenje narednog sloja:

potpuno suvo/očvrsnuto:

Vrijeme upotrebe

katalizovanog proizvoda:

min. 60 sec F/4/20°C

1.40-1.50 g/cm³

oksidno-crvena i siva

min. 46 %

80 do 100 µm

4.0 m²/kg za 80 µm

2 h

5 h

18 h

24 h/7 dana

6h

Priprema površine

Proizvod se nanosi preko osnovnih epoksidnih premaza Protekt E 2k.

Površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba



Podaci o primjeni

Odnos komponenti u
smješi-težinski:

osnovna komponenta
katalizator

100
18

Razređivač:

Razređivač E(0-10%)

Faktor konverzije, vlažni/suvi film: 2.2

Nanošenje: četkom, valjkom, špricom i
airless uređajem :

prečnik dizne od
izlazni pritisak

0.019-0.021''
140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35°C

temperatura podloge min. 3°C iznad

tačke rose r.h. = max 80 %

Međupremazni interval :

min. 18 h

max. 72 h (bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Odvojene komponente 2 godine u originalnoj ambalaži na
zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.

Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba