

PROHEMA

PROTEKT E 2K POKRIVNI

Opis proizvoda

Protekt E 2k pokrivni je dvokomponentni završni premazna baza epoksi smola i odabranih pigmentata.

Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao završni premaz u epoksi sistemu zaštite ČE površina u uslovima umerene do visoke korozivnosti. Preporučuje se za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, unutrašnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate. Odlikuje se otpornošću na dejstvo rastvora kiselina, baza, soli, nafte motornih ulja.

Tehnički podaci

Viskozitet: (mješavina A+B):
 Gustina: (mješavina A+B):
 Raspoložive nijanse:
 Zapreminski udio čvrste materije:
 Debljina suvog filma:
 Teoretska izdašnost:
 Sušenje, pri $t=20^{\circ}\text{C}$, $rh=80\%$
 na prašinu:
 dodir:
 za nanošenje narednog sloja:
 potpuno suvo/očvrsnuto:
 Vrijeme upotrebe
 katalizovanog proizvoda:

80-140sec. F/4/20°C
 1.10-1.30 g/cm³
 po RAL karti
 min.45 %
 40 do 60 μm
 9.7 m²/kg za 40 μm

2 h
 6 h
 18 h
 24 h/7 dana
 8 h

Priprema površine

Proizvod se nanosi u sistemu sa osnovnim i međuslojnim epoksi premazima, Protekt E 2k. Površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
 Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba

PROHEMA

Podaci o primjeni

Odnos komponenti u smješi-težinski:	osnovna komponenta	100
	katalizator	35

Razređivač: Razređivač E(0-10%)

Faktor konverzije, vlažni/suvi film: 2.22

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i airless uređajem :
prečnik dizne od 0,019-0,021“
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad
tačke rose r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 18 h
max 72 h(bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Odvajene komponente 2 godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25° C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e-mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba