



Tehnički list

PROTEKT E 2K ZA POD - SJAJ

Opis proizvoda

Protekt E 2k pokrivni je sjajni dvokomponentni završni premaz na bazi epoksi smola i odabranih pigmenata.

Namena proizvoda

Proizvod se koristi kao pokrivni premaz u EP sistemima za zaštitu svih vrsta poroznih materijala kao što su beton, cigla i sl. Preporučuje se za zaštitu betonskih bazena, betonskih podova i sl. Upotrebljava se u kombinaciji sa epoksi prajmerom 2k.

Odlikuje se dobrom tvrdoćom i elastičnošću, Otporan je na dejstvo rastvora razbaženih kiselina, baza, soli, nafte i motornih ulja.

Tehnički podaci

Viskozitet:	100-140sec. F/4/20°C
Gustina:	1.10-1.30 g/cm ³
Raspoložive nijanse:	po RAL karti
Zapreminski udeo čvrste materije:	min.45 %
Debljina suvog filma:	30-40 μm
Teoretska izdašnost:	9.7 m ² /kg za 40 μm
Sušenje, pri t=20° C, rh=80%	
na prašinu:	2 h
dodir:	6 h
za nanošenje narednog sloja:	18 h
potpuno suvo/očvrsnuto:	24 h/7 dana
Vreme upotrebe	
katalizovanog proizvoda:	8 h

Priprema površine

Proizvod se nanosi preko epoksi prajmera 2k. Površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

Podaci o primeni

Odnos komponenti u	osnovna komponenta	100
smeši-težinski:	katalizator	35
Razređivač:	Razređivač E	
Faktor konverzije, vlažni/suvi film:	2.22	
Nanošenje: četkom, valjkom, špricom i airless uređajem,		
prečnik dizne od	0.019-0.021''	
izlazni pritisak	140-180 bara	

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 18 h
max 72 h (bez aktiviranja površine)

Lagerovanje

Odvojene komponente 2 godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25° C.

Mere predostrožnosti

Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : info@chiara.ba , web site : www.chiara.ba

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primene proizvoda. Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača.