

PROHEMA

PROTEKT PU 2K 680 POKRIVNI

Opis proizvoda

Protekt PU 2k 680 pokrivni je dvokomponentni završni premaz na bazi poliesterizocijanatnih smola i odabranih pigmentata.

Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao završni premaz u epoksi i PU sistemu zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke korozivnosti. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, spoljašnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate, za zaštitu dalekovoda, mostova, obekata u morskoj sredini, teretnih i putničkih vagona.

Tehnički podaci

Viskozitet (mješavina A+B):

min.40 sec F/4/20°C

Gustina (mješavina A+B):

1.05-1.25 g/cm³

Raspoložive nijanse:

po RAL karti

Zapreminski udio čvrste materije:

min. 55%

Debljina suvog filma:

40 do 80 µm

Teoretska izdašnost:

11.0 m²/kg za 40 µm

Sušenje, pri t=20° C, rh=80%

na prašinu:

2 h

dodir:

5 h

za nanošenje narednog sloja:

10 h

potpuno suvo/očvrsnuto:

24 h/7 dana

Vrijeme upotrebe

katalizovanog proizvoda:

6 h

Priprema površine

Proizvod se nanosi u sistemu sa osnovnim i međuslojnim epoksi premazima, Protekt E 2k .Površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba

PROHEMA

Podaci o primjeni

Odnos komponenti u smješi-težinski:	osnovna komponenta	100
	katalizator	33

Razređivač:	Razređivač PU(0-10%)
-------------	----------------------

Faktor konverzije, vlažni/suvi film: 1.82

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i airless uređajem :

prečnik dizne od	0.019-0.021''
------------------	---------------

izlazni pritisak	140-180 bara
------------------	--------------

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C

temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval :	min.	10 h
	max 72 h	(bez aktiviranja površine)

Napomena : Katalizator je osetljiv na vlagu, čak i malo prisustvo vode u pripremljenoj boji skraćuje vrijeme upotrebe katalizovanog proizvoda i uzrokovati defekte kod bojenja.

Lagerovanje

Odvojene komponente 2 godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25° C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda. Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba