

# PROHEMA

## PROTEKT PU 2K 960 POKRIVNI

### Opis proizvoda

Protekt PU 2k 960 pokrivni je dvokomponentni završni premaz na bazi akrilizocijanatnih smola i odabranih pigmenata.

### Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao završni premaz u epoksi i PU sistemu zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke korozivnosti. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, spoljašnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate, za zaštitu dalekovoda, mostova, teretnih i putničkih vagona.

### Tehnički podaci

Viskozitet (mješavina A+B):

Gustina (mješavine A+B):

Raspoložive nijanse :

Zapreminski udio čvrste materije:

Debljina suvog filma :

Teoretska izdašnost:

Sušenje, pri  $t=20^{\circ}\text{C}$ ,  $\text{rh}=80\%$

na prašinu :

dodir:

za nanošenje narednog sloja :

potpuno suvo/očvrsnuto :

Vrijeme upotrebe

katalizovanog proizvoda:

min.70 sec F/4/20°C

1,05-1,25g/cm<sup>3</sup>

po RAL karti

min. 51 %

40 do 80 μm

11.8 m<sup>2</sup>/kg za 40 μm

1 h

4 h

8 h

24 h/7 dana

6 h

### Priprema površine

Proizvod se nanosi u sistemu sa osnovnim i međuslojnim epoksi premazima, Protekt E 2k. Površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,  
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e-mail : [info@chiara.ba](mailto:info@chiara.ba) , web site: [www.chiara.ba](http://www.chiara.ba)

# PROHEMA

## Podaci o primjeni

Odnos komponenti u smješi-težinski: osnovna komponenta 100  
katalizator 10

Razređivač: Razređivač PU(0-10%)

Faktor konverzije, vlažni/suvi film: 1.96

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i airless uređajem

prečnik dizne od 0.019-0.021''  
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C  
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose  
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 8 h  
max 72 h ( bez aktiviranja površine )

Napomena : Katalizator je osjetljiv na vlagu, čak i malo prisustvo vode u pripremljenoj boji skraćuje vrijeme upotrebe katalizovanog proizvoda i uzrokovati defekte kod bojenja.

## Lagerovanje

Odvojene komponente 2 godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

## Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda. Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,  
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : [info@chiara.ba](mailto:info@chiara.ba) , web site: [www.chiara.ba](http://www.chiara.ba)