

# PROHEMA

## PROTEKT PU 2K MEĐUSLOJ

### Opis proizvoda

Protekt PU 2k međusloj je dvokomponentni međuslojni premaz nabazi akril izocijanatnog veziva.

### Namjena proizvoda

Proizvod se koristi kao međupremaz u EP i EP/PU sistemima zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke koroziivnost. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, zaštitu mostova i dalekovoda, teretnih i putničkih vagona, plovila u riječnom i morskom saobraćaju, spoljašnjih i unutrašnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate.

### Tehnički podaci

Viskozitet: (mješavina A+B):	min.80 sec F/4/20° C
Gustina : (mješavina A+B):	1.25-1.35 g/cm <sup>3</sup>
Raspoložive nijanse :	Siva
Zapreminski udio čvrste materije :	min. 55%
Debljina suvog filma :	40 do 80 µm
Teoretska izdašnost:	10m <sup>2</sup> /kg za 40 µm
Sušenje,pri t=20° C,rh=80%	
na prašinu :	2 h
dotir:	5 h
za nanošenje narednog sloja :	12 h
potpuno suvo/očvrsnuto :	24 h/7 dana
Vrijeme upotrebe	
katalizovanog proizvoda:	6h

### Priprema površine

Proizvod se nanosi preko odabranih osnovnih epoksidnih premaza **Protekt E 2k** . Površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,  
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : [info@chiara.ba](mailto:info@chiara.ba) , web site: [www.chiara.ba](http://www.chiara.ba)

# PROHEMA

## Podaci o primjeni

Odnos komponenti u  
smješi-težinski:

osnovna komponenta 100  
katalizator 6

Razređivač:

Razređivač PU(0-10%)

Faktor konverzije, vlažni/suvi film: 2.17

Nanošenje: četkom, valjkom, špricom i  
airless uedjajem

prečnik dizne od 0.019-0.021"

izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja:

temperatura okoline +5 do +35° C

temperatura podloge min. 3°C

iznad tačke rose r.h. = max 80 %

Međupremazni interval :

min. 12 h

max 72 h ( bez aktiviranja površine )

## Lagerovanje

Odvojene komponente godinu dana u originalnoj ambalaži na  
zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25° C.

## Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.

Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.  
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,  
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e-mail : [info@chiara.ba](mailto:info@chiara.ba) , web site: [www.chiara.ba](http://www.chiara.ba)