



Tehnički list

**PU 2K LAK ZA
PARKET
1:1**

Osnovni sastav:

Bezbojni dvokomponentni premaz na bazi zasićenog poliestarskog veziva sa poliizocijanatom kao očvršćivačem.

Namjena:

Namjenjen je lakiranju parketa i drugih elemenata u enterijeru, gdje se želi postići izrazito dobra mehanička otpornost, otpornost na vodu i slabo koncentrovane hemikalije.

Svojstva:

Odlikuje se visokim sjajem i veoma dobrom otpornošću na mehaničke uticaje.

Način primjene:

Podloga mora da bude obrušena i očišćena.

Parket prethodno čišćen raznim sredstvima na bazi silikona i voskova, mora biti hoblovan, suv i dobro očišćen.

Neposredno prije upotrebe komponente A i B se mješaju u zapreminskom odnosu 1:1. Vrijeme upotrebe smješe je 12sati. Nanosi se četkom ili valjkom u dva ili tri sloja preko poliuretanskog laka za parket osnovnog, sa sušenjem od 24 sata između slojeva, i obaveznim međubrušenjem brusnim papirom N°150. Završni (treći) sloj potpuno očvršćava za 72 sata.

U slučaju nanošenja valjkom koristiti velur dužine vlakana 2-3mm.

Prije upotrebe obavezno izvršiti depilaciju valjka sa ljepljivom trakom.

Uslovi za lakiranje parketa:

Optimalni atmosferski uslovi za rad su radna temperatura vazduha od 18 – 25°C i relativna vlažnost vazduha od 65 –70%.

Vlažnost drveta treba da bude manja od 12%.

Tehnički podaci:

Viskozitet isporuke (F/4, 20°C):	14 ±2 s
Sadržaj neisparljivih materija:	41 ± 1 %
Specifična težina (20°C):	0.99 ±0.01 kg/lit.

Vrijeme sušenja: (na 20°C, 65%
vlažnosti)

- na prašinu: 60min.
- na dodir: 2h.
-potpuno 24h

Potrošnja (m²/lit.) : 9-11.

Rok skladištenja: 3 godine u originalnoj ambalaži.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača