



Tehnički list
PUR 2K OSNOVNI D

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI OSNOVNI BEZBOJNI PREMAZ

NAMJENA I KARAKTERISTIKE:

Koristi se kao osnovni premaz u sistemima zaštite nameštaja i drvene galanterije, koja je izložena habanju, dejstvu različitih hemijskih agenasa, različitim temperaturnim promenama.

Odlikuje se:

- brzim sušenjem,
- lakim brušenjem i
- odličnim zapunjavanjem pora.

TEHNIČKI PODACI:

VISKOZITET ISPORUKE (F/4, 20°C): 100 - 140 s

SADRŽAJ NEISPARLJIVIH MATERIJA: 43 ± 1 %

VRIJEME SUŠENJA (na 20°C, 65% vlažnosti):

- BRUŠENJE nakon 60-90 min.

VRIJEME UPOTREBLJIVOSTI SMJEŠE

(POT LIFE, 20°C):

2 h

POTROŠNJA (g/m²):

120-150

PRIPREMA I PRIMJENA:

Nanosi se ili na dobro obrušenu i očišćenu površinu drveta ili preko bajca. Ukoliko je potrebno može se nanositi i preko Pur 2K impregnacije.

Neposredno prije upotrebe mješa se u težinskom odnosu:

Pur 2k osnovni D : Pur katalizator D = 100 : 50

Razređuje se PUR Razređivačem D 15-20 %.

NAČIN NANOŠENJA	VISKOZITET (F/4, 20°C)	% RAZREĐENJA
PRSKANJE - pneumatsko	18-22 s	do 10

PRIMJERI SISTEMA ZAŠTITE:

SZ1: PUR 2K OSNOVNI D 1-2x

PUR 2K ZAVRŠNI u željenom stepenu sjaja 1x

- Korak 1 - izbrusiti dobro podlogu grubljim brusnim papirom, N°120-150
- Korak 2 - nanijeti sloj - PUR 2K OSNOVNI D
- Korak 3 - izvršiti međufazno brušenje, 60 min. nakon nanošenja, brusnim papirom oznake N°220-320
- Korak 4 - nanijeti sloj PUR 2K ZAVRŠNI u željenom stepenu sjaja
- PAKOVANJE :Komponenta A 20 lit.,

Komponenta B 5 l, Razređivač 5 l, 20 l, 200 l

Rok skladištenja:

U originalnoj ambalaži 3 godine na temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba