



Tehnički list

PUR 2K POKRIVNI BIJELI 100

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI POKRIVNI PREMAZ VISOKOG SJAJA (100%)

NAMJENA I KARAKTERISTIKE:

Koristi se kao završni premaz u sistemima zaštite namještaja i drvene galanterije, koja je izložena habanju, dejstvu različitih hemijskih agenasa, različitim temperaturnim promjenama.

U sistemu zaštite sa osnovnim PU premazima namjenjen je za zaštitu:

- sobnog namještaja
- kuhinjskog namještaja
- elemenata za kupatila
- javnog namještaja (kancelarijski namještaj, hoteli, kafići, obdaništa, škole...)
- unutrašnjih dijelova građevinske stolarije (vrata, pregrade, ugrađeni ormani ...)

Odlikuje se punim filmovima, odlične mehaničke, toplotne i hemijske otpornosti.

TEHNIČKI PODACI:

VISKOZITET ISPORUKE (F/4, 20°C): 50 ± 5 s

SADRŽAJ NEISPARLJIVIH MATERIJAMA: 68 ± 2 %

VRIJEME SUŠENJA (na 20°C, 65% vlažnosti

Sa PUR KATALIZATOROM 100 TZ

- na prašinu: 20 min.

- na dodir: 3-4 h

- potpuno: 6-7 h

VRIJEME UPOTREBLJIVOSTI SMJEŠE (POT LIFE, 20°C): 6-7 h (sa Pur katalizatorom 100 TZ)

STEPEN SJAJA (60°) (Gardner) min. 95

POTROŠNJA (g/m²): 120-180

PRIPREMA I PRIMJENA:

Nanosi se preko obrušene poliuretanske ili poliestarske podloge. Površina mora biti dobro pripremljena (dovoljno zapunjena osnovnim premazima i izbrušena).

Neposredno prije upotrebe mješa se u težinskom odnosu:

Pur 2k pokrivni BIJELI 100 : Pur katalizator 100 TZ = 100 : 100.

Razređuje se PUR razređivačem D, 5-10 %.

NAČIN NANOŠENJA	VISKOZITET F/4, 20°C)	% RAZREĐENJA
-----------------	--------------------------	--------------

PRSKANJE

- pneumatsko	18-25 s	5-10 %
--------------	---------	--------

PRIMJERI SISTEMA ZAŠTITE:

SZ1: PUR 2K OSNOVNI BIJELI TIKS 1x

PUR 2K POKRIVNI RAL nijansa 100 1x

- Korak 1 - izbrusiti dobro podlogu grubljim brusnim papirom, N°120-150
- Korak 2 - nanijeti 1. sloj – PUR 2K OSNOVNI BIJELI TIKS 1x
Premaz nanijeti tehnikom "mokro na mokro" u 2 sloja, potrošnja 250-300 g/m².
Drugi sloj 15 min. posle nanošenja prvog, bez međufaznog brušenja.
- Korak 3 - izvršiti međufazno brušenje, brusnim papirom oznake N°280-320, a zatim papirom oznake N°400
- Korak 4 - nanijeti sloj završnog premaza - PUR 2K POKRIVNI BIJELI 100.

U zavisnosti od poroznosti podloge u sistemu se može koristiti i Pur 2K impregnacija, kao prvi sloj.

PAKOVANJE: Komp.A 20 kg,
Komp.B 5litara,
Razređivač 5 l, 20 l, 200 l

Rok skladištenja: U originalnoj ambalaži 3 godine na temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,

Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba