



Tehnički list
PUR 2K ZAVRŠNI 20,40,60,80 D

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI ZAVRŠNI BEZBOJNI PREMAZ

NAMJENA I KARAKTERISTIKE:

Koristi se kao završni premaz u sistemima zaštite namještaja i drvene galanterije, koja je izložena habanju, dejstvu azličitih hemijskih agenasa, različitim temperaturnim promjenama.

U sistemu zaštite sa osnovnim poliuretanskim premazima namjenjen je za zaštitu:

- sobnog namještaja
- kuhinjskog namještaja
- elemenata za kupatila
- javnog namještaja (kancelarijski namještaj, hoteli, kafici, obdaništa, škole...)
- unutrašnjih dijelova građevinske stolarije (vrata, pregrade, ugrađeni ormani, tavanice, obloge zidova...)

Odlikuje se visokim sadržajem neisparljivih materija, odličnom mehaničkom, hemijskom i toplotnom otpornošću. Daje pun film, dobro razliva i brzo se suši.

TEHNIČKI PODACI:

VISKOZITET ISPORUKE (F/4, 20°C): 50 ± 5 s
SADRŽAJ NEISPARLJIVIH MATERIJIA: 36±1%
VRIJEME SUŠENJA: (na 20°C, 65% vlažnosti)

- početna suvoća: 5 min.
(blagi dodir prsta)
- na prašinu: 10-15 min.
- na dodir: 25-30 min.
- na pritisak: 120 min.
- potpuno: 5-6 h (pakovanje se preporučuje posle 24 sata)

VRIJEME UPOTREBLJIVOSTI SMEŠE: 4-5 h
(POT LIFE, 20°C)

POTROŠNJA (g/m²): 120-150

ISPORUČUJE SE U STEPENIMA SJAJA (60°, Gardner): 20,40, 60, 80

PRIPREMA I PRIMJENA:

Nanosi se preko dobro zapunjene, obrušene i očišćene površine poliuretanske podloge (Pur 2k osnovni D).

ZA PRSKANJE:

Neposredno pre upotrebe mješa se u težinskom odnosu:

Pur 2k završni 20,40,60 ili 80 D : Pur katalizator D = 100 : 50

Razređuje se PUR razređivačem D, 10-15 %.

NAČIN NANOŠENJA	VISKOZITET (F/4, 20°C)	% RAZREĐENJA
-----------------	---------------------------	--------------

PRSKANJE

- pneumatsko	18-22 s	10 - 15
- bezvazdušno	15-20 s	10 - 15

PRIMJERI SISTEMA ZAŠTITE:

SZ1: PUR 2K OSNOVNI D 1-2x

PUR 2K ZAVRŠNI 20,40,60, ili 80 D 1x

- Korak 1 - izbrusiti dobro podlogu grubljim brusnim papirom, N°120-150
- Korak 2 - nanijeti 1. sloj – PUR 2K OSNOVNI D
- Korak 3 - izvršiti međufazno brušenje, brusnim papirom oznake N°220-320

Prije nanošenja sjajnog laka izvršiti i brušenje papirom oznake N°400

- Korak 4 - nanijeti 2. sloj završnog laka - PUR 2K ZAVRŠNI 20,40,60, ili 80 D

PAKOVANJE : Komp.A 20 lit,
Komp. B 5 lit, Razređivač 5 l, 20 l, 200 l

Rok skladištenja: U originalnoj ambalaži 3 godine na temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača