



Tehnički list  
**PUR 2K OSNOVNI BIJELI TIKS**

**TIKSOSTROPNI DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI OSNOVNI BIJELI PREMAZ**

**NAMJENA I KARAKTERISTIKE :**

Koristi se kao osnovni premaz u sistemima zaštite namještaja, drvene galanterije i unutrašnjih dijelova građevinske stolarije poliuretanskim premazima gdje postoji zahtjev za visokokvalitetnom površinskom obradom (kuhinjski elementi, elementi kupatila, elementi sobnog nameštaja i unutrašnjih dijelova građevinske stolarije itd.).  
Veoma dobro zapunjava pore, veoma se lako i dobro brusi. Može se nanositi i vertikalnim prskanjem.

**TEHNIČKI PODACI:**

VISKOZITET ISPORUKE (F/4, 20°C):	120 - 160 s
SADRŽAJ NEISPARLJIVIH MATERIJA:	68 do 72 %
VRIJEME SUŠENJA (na 20°C, 65% vlažnosti):	- na prašinu: 10 min. - na dodir: 20 min. - BRUŠENJE nakon 60-90 min.

VRIJEME UPOTREBLJIVOSTI SMEŠE:	2 – 3 h (POT LIFE, 20°C)
POTROŠNJA (g/m <sup>2</sup> ):	120-150

**PRIPREMA I PRIMENA:**

Nanosi se preko obrušene i očišćene površine drvene podloge.  
Može se nanositi i preko Pur 2K impregnacije ukoliko sistem zaštite to predviđa.

**ZA PRSKANJE:**

Neposredno prije upotrebe pomješa se u težinskom odnosu:

Pur 2K osnovni bijeli tiks: Pur katalizator D = 100 : 50

Razređuje se PUR razređivač D, od 0 - 10%.

**PRIPREMA I PRIMJENA:**

**NAČIN NANOŠENJA**

- pneumatskim prskanjem pri viskozitetu od 20-25 s (F/4, 20°C)

**PRIMJERI SISTEMA ZAŠTITE:**

**SISTEM ZAŠTITE:**

- PUR 2K OSNOVNI BIJELI TIKS 1-2x
- PUR 2K POKRIVNI RAL nijansa 1x
- Korak 1 - izbrusiti dobro podlogu grubljim brusnim papirom, N°120-150
- Korak 2 - nanijeti sloj - PUR 2K OSNOVNI BIJELI TIKS
- Korak 3 - izvršiti međufazno brušenje, 60-90 min. nakon nanošenja, brusnim papirom oznake N°220-320
- Korak 4 - nanijeti sloj pokrivnog premaza - PUR 2K POKRIVNI RAL nijansa

**PAKOVANJE :**

Komp.A 20 kg,

Komp.B: 5lit.

Razredjivač: 5lit, 20 lit, 200 lit

Rok skladištenja: U originalnoj ambalaži 3 godine na temperaturi od 25°C.

**Mjere predostrožnosti**

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača