



Tehnički list

PUR 2K POKRIVNI BIJELI 20,40,60,80 D

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI POKRIVNI PREMAZ VISOKE POKRIVNE MOĆI

NAMJENA I KARAKTERISTIKE :

Koristi se kao završni premaz u sistemima zaštite nameštaja i drvene galanterije, koja je izložena habanju, dejstvu različitih hemijskih agenasa, različitim temperaturnim promenama.

U sistemu zaštite sa osnovnim Poliuretanskim premazima namjenjen je za zaštitu:

- sobnog namještaja
- kuhinjskog namještaja
- elemenata za kupatila
- javnog namještaja (kancelarijski namještaj, hoteli, kafići, obdaništa, škole...)
- unutrašnjih dijelova građevinske stolarije (vrata, pregrade, ugrađeni ormani ...)

Odlikuje se dobrom mehaničkom, toplotnom i hemijskom otpornošću, daje pune filmove.

TEHNIČKI PODACI:

VISKOZITET ISPORUKE (F/4, 20°C): 120 do 150 s

SADRŽAJ NEISPARLJIVIH MATERIJA: 59 – 64%

VRIJEME SUŠENJA (na 20°C, 65% vlažnosti):

- na prašinu: 10-15 min
- na dodir: 20-30 min.
- potpuno: 6-7 h

VRIJEME UPOTREBLJIVOSTI SMJEŠE: 3-4 h (Pur katalizator D) (POT LIFE, 20°C)

POTROŠNJA (g/m²): 120-150

STEPEN SJAJA (60°, Gardner) 20, 40, 60, 80

PRIPREMA I PRIMJENA:

Nanosi se preko obrušenog i očišćenog osnovnog poliuretanskog premaza.

Površina mora da bude dobro zapunjena i pripremljena.

Može se nanositi i preko Pur 2K impregnacije ukoliko sistem zaštite to predviđa. Neposredno prije upotrebe mješa se u težinskom odnosu:

Pur 2K pokrivni BIJELI 20,40,60,80 D : Pur katalizator D = 100 : 50

Razređuje se PUR razređivačem D, 0 -10%

NAČIN NANOŠENJA

- pneumatskim prskanjem pri viskozitetu od 18-22 s (F/4, 20°C)

PRIMJERI SISTEMA ZAŠTITE:

SISTEM ZAŠTITE: PUR 2K OSNOVNI BIJELI TIKS 1-2x

PUR 2K POKRIVNI RAL nijansa D 1x

- Korak 1 - izbrusiti dobro podlogu grubljim brusnim papirom, N°120-150
- Korak 2 - nanijeti sloj – PUR 2K OSNOVNI BIJELI TIKS
- Korak 3 - izvršiti međufazno brušenje, 60-90 min. nakon nanošenja, brusnim papirom oznake N°220-280
- Korak 4 - nanijeti sloj završnog premaza - PUR 2K POKRIVNI BIJELI 20,40,60,80 D

PAKOVANJE :

Komp.A 20 kg,

Komp.B 5 lit.

Razređivač 5 lit, 20 lit, 200 lit

Rok skladištenja: U originalnoj ambalaži 3 godine na temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,

Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e-mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba