



Tehnički list
PU 2K LAK ZA PARKET OSNOVNI 2:1

PU 2K LAK ZA PARKET OSNOVNI 2 : 1 namjenjen je lakiranju drvenih površina u enterijeru.

Nanosi se kao osnovni premaz za lakiranje parketa, brodskog poda, lajsni, drvenog stepeništa i sličnih drvenih elemenata u enterijeru.

Osnovne osobine:

Dobro zapunjava površinu drveta i lako se brusi. Smanjuje potrošnju narednog sloja.

Način primjene:

Podloga koja se lakira mora biti suva, prebrušena (1. brusni papir №24-Nº30, 2.brusni papir №100-№120) i detaljno očišćena od brusne prašine korišćenjem usisivača.

Prije upotrebe komponentu A treba dobro promučkati. Komponente A i B sastaviti u čistoj i suvoj posudi, u odnosu A:B=2:1.

B komponenta je PU 2K LAK ZA PARKET OSNOVNI 2:1 Komponenta B. Ovako pripremljenu smješu odmah koristiti. Upotrebljivost smješe je 4 sata na 20 °C. Nanosi se četkom, valjkom ili špatlom u jednom sloju. Lak se suši najmanje 2sata na temperaturi od 20°C, nakon čega je potrebno površinu prebrusiti brusnim papirom №150 i detaljno očistiti. Posle toga nanijeti lak za parket završni.

Vrijeme sušenja zavisi od temperature i vlažnosti vazduha.Uslovi primjene:

Relativna vlažnost drveta <12%, sobna temperatura 15°C-25°C, relativna vlažnost vazduha 65-70%.

Tehnički podaci:

Viskozitet isporuke (F/4, 20°C): 80 ± 20 s Sadržaj

neisparljivih materija: 43 ± 2 %

Specifična težina (20°C) 1.00 ± 0.03 kg/lit.

Vrijeme sušenja: (na 20°C, 65% vlažnosti)

- na prašinu: 30min.
- na dodir: 2h.
- potpuno 24 h

Napomena :

Za lakiranje koristiti uvijek potpuno čist alat, bez ostataka osušenog laka od ranijeg korišćenja.

Pranje alata: Nitro razređivačem D.

Potrošnja (m²/lit.) : 1lit.A + 0.5lit.B dovoljno je za 13,5-16,5m² u jednom sloju.

Rok skladištenja: 3 godine u originalnoj ambalaži.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site:
www.chiara.ba