



Tehnički list

EPOKSI PRAJMER 2K

Opis proizvoda

Epoksi prajmer 2k je dvokomponentna bezbojna impregnacija na bazi epoksidne smole i poliamidoaminskog očvršćivača.

Namena proizvoda

Proizvod se koristi kao osnovni premaz u EP sistemima za zaštitu svih vrsta poroznih materijala kao što su beton, cigla i sl. Preporučuje se za zaštitu betonskih bazena, betonskih podova i sl. Nove betonske površine se zaštićuju Epoksi prajmerom 2k nakon minimalno 28 dana.

Tehnički podaci

Viskozitet (mešavina A+B):	min. 20 sec F/4/20°C
Gustina (mešavina A+B):	0.93-0.97 g/cm ³
Raspoložive nijanse:	bezbojna
Zapreminski udeo čvrste materije:	min. 25 %
Debljina suvog filma:	30 μm
Teoretska izdašnost:	8.5 m ² /kg za 30 μm
Sušenje, pri t=20°C, rh=80%	
na prašinu:	1 h
dodir:	5 h
za nanošenje narednog sloja:	18 h
potpuno suvo/očvrstnut:	24 h/7 dana
Vreme upotrebe katalizovanog proizvoda:	8 h

Priprema površine

Kod starih betonskih površina poželjno je peskarenje do stepena čistoće Sa 2.5 prema standardu ISO 12944-4 ili mehanički očišćena do stepena St-3. Pre nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

Podaci o primeni

Odnos komponenti u	osnovna komponenta	100
smeši-težinski:	katalizator	20
Razređivač:	Razređivač E	
Faktor konverzije, vlažni/suvi film :		4.00
Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i airless uređajem,		
prečnik dizne od	0.019-0.021''	
izlazni pritisak	140-180 bara	
Uslovi nanošenja:	temperatura okoline +5 do +35° C	

temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose

r.h. = max 80 %

Međupremazni interval: min. 18 h

max. 30 dana

Lagerovanje

Odvojene komponente 2 godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru pri temperaturi od 25°C.

Mere predostrožnosti

Obavezna je primena mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : info@chiara.ba , web site : www.chiara.ba

podaci dati su u cilju optimalne primene proizvoda. Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača